

PUPOL MC

- resina poliuretano monocomponente -

- **IMPRIMACIÓN:** En la mayoría de soportes no necesita de imprimación previa. En soportes vitrificados aplicar Prepol. En caso de duda realizar prueba de adherencia o llamar al departamento técnico.
- **MEZCLAR:** Recomendamos batir el producto antes de su uso con ayuda de un agitador eléctrico de bajas revoluciones (300-400 rpm) para evitar la inclusión de aire en la mezcla. Si se usa como pintura, se deberá de añadir hasta un 10% de disolvente poliuretano y batir 1-2 minutos hasta alcanzar un producto homogéneo. Si se bate en exceso pueden aparecer burbujas de aire ocluidas.
- **DILUCIÓN:** Producto listo al uso. No se recomienda su dilución.
- **HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN:** Aplicar con rodillo, brocha o pistola airless. Aplicar en capas finas con un consumo aproximado de 100 g/m² por capa. El consumo final dependerá de la rugosidad porosidad del soporte y uso final.
- **TIEMPO DE REPINTADO:** El repintado se realizará una vez secas las capas anteriores, aprox. unas 6-24 horas y no repintar transcurridas 36 horas. Temperatura aproximada de +25oC y 55% de humedad relativa. Los tiempos son aproximados y se ven afectados por los cambios en las condiciones ambientales y sobre todo por los cambios de humedad y temperatura. Debe asegurarse una ventilación apropiada para eliminar el exceso de disolvente durante el curado, como mínimo en las siguientes 24 horas de aplicación.
- **TERMINACIONES:** Acabado brillante. Transparente sin pigmentar. Pigmentado según carta Ral. Antideslizante: Para terminaciones antideslizantes abrasivos, se deberá añadir al producto corindón con una dotación de 0,1-0,4kg/m². Para antideslizante no abrasivo, añadir antislip en la misma proporción.
- **LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS:** Las herramientas se limpiarán inmediatamente después de su empleo con disolvente poliuretano. El material totalmente endurecido sólo puede eliminarse por medios mecánicos.
- **MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:** Para mantener la apariencia del pavimento tras su aplicación, deben eliminarse todos los vertidos inmediatamente después de haberse producido. El pavimento se debe limpiar regularmente mediante cepillos rotatorios, limpiadores de alta presión, aspiradores, utilizando detergentes y ceras apropiadas.

LIMITACIONES:

- No exceder el consumo máximo porque puede afectar a su adherencia y durabilidad.
- Aplicar en capas muy finas para evitar la formación de burbujas.
- No repintar transcurridas 36 horas.
- En recintos cerrados asegurar una correcta ventilación durante la aplicación y 24 horas posteriores.
- Evitar la formación de charcos del producto.
- A partir de 80oC el PUPOL MC puede amarillear, pelarse o ablandarse.
- Si se aplica transparente (sin pigmentar) y se expone a U.V. aconsejamos que considere que requerimientos de resistencia a U.V. tiene el soporte o superficie a aplicar.
- No recomendado para impermeabilizar piscinas en contacto con agua tratada químicamente.
- Para aplicaciones químicas consultar al departamento técnico.
- Una vez abierto el envase recomendamos su total consumo.
- El tratado incorrecto de las fisuras y puntos singulares puede conducir a la reducción de la vida útil del pavimento.

Los datos técnicos y otras indicaciones que contiene este boletín técnico están fundamentados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, y en los usos más comunes del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso.